

PRO-UNI Gulvlak

- glans 10, 20 og 40

Produktbeskrivelse

PRO-UNI gulvlak er vandbaseret, lugtsvag og hurtigtørrende. Fremstillet på basis af acryl og polyuretan dispersioner. Den har en god vedhæftningsevne og giver en fyldig og slidstærk overflade, der tørrer hårdt op. PRO-UNI anvendes til indvendig lakering af træ, såvel nyt og ubehandlet som tidligere lakeret træ, som f.eks. træ- og parketgulve, paneler, døre, trapper, naturkork m.v.

Kan anvendes på alle træsorter af teak, mahogni, kirsebær, ask, bøg, pine og fyr m.m..

Anvendelse

1. Tidligere behandlede emner rengøres grundigt for snavs, fedt, voks og sæberester med Iso Trærensere.
2. Træet matslibes med fint sandpapir korn 120 eller afslibes helt ned til bar træ.
3. Alle støv-partikler fjernes med støvsuger - også ubehandlede eller nyafslebne gulve støvsuges grundigt før lakering
4. Herefter vaskes træet med 3 del. 32 % eddikesyre i 10 ltr. vand
5. Emnet overtørres med klud opvredet i alm. vand

6. Træet skal være tørt før videre behandling
7. Lakken påføres uforyndet med rulle eller pensel.
8. Når lakken er tør efter ca. 90 min. letslibes træet.
9. Der støvsuges grundigt for støv-partikler.
10. Klar til yderligere 1-2 lakeringer.

Det er vigtigt, at såvel træ som lak har en temperatur på min. 15° C men bedst 20° C.

Samt god ventilation i rummet a.h.t. tørretiden og afdampning.

Stil ikke møbler og lign. på det lakerede gulv før min. 1 døgn efter sidste lakering.

Efter ca. 8 dage må tæpper lægges ovenpå det nylakerede.

Husk altid at foretage prøveopstrøg for kontrol af overfladen og lakkens forenelighed.

TEKNISK DATA

Bindemiddel:	Komb. Acryl og polyurthan
Opløsningsmiddel:	Vand
Tørstofindhold:	Ca. 39%
Viskositet:	Ca. 55 sec. v/ DIN Cup 4 v/ 25° C.
Flammepunkt:	Ikke brandbart
Massefylde:	Ca. 1,05 gr. pr. ml.
Hårdhed Königsec.:	Efter 1 døgn: 100 Sluthårdhed: 150
Rækkeevne:	Ca. 8-12 m ² pr. ltr. afhængig af træets beskaffenhed

Påføringsmetode:	Pensel eller rulle
Glans:	Ca. 40/20
Tørretid:	Ca. 60 min. v/ 20° C. og 50 % RH
Opbevaring:	Tørt, frostfrit og utilgængeligt for børn
Rengøring:	Vand
Malkode 93:	00-1

PRO-HQ Gulvlak

- glans 10, 20 og 40

Produktbeskrivelse

PRO-hQ gulvlak er vandbaseret, lugtsvag og særdeles slidstærk. PRO-hQ er baseret på et specielt polyuretan bindemiddel med "selfcrossing" egenskaber, hvilket giver en utrolig slidstærk og robust overflade. Lakken kan med fordel anvendes, hvor der er intens færdsel på trapper og gangarealer m.v.. Den har en god kemikalie- og vandbestandighed, samt god vedhæftningsevne også på tidligere behandlede gulve.

Anvendelse

PRO-hQ gulvlak anvendes til indendørs lakering af træ - både ubehandlet som tidligere lakeret træ, såsom træ- og parketgulve, paneler, døre, trapper, naturkork m.v.

1. Tidligere behandlede emner rengøres grundigt for snavs, fedt, voks og sæberester med Iso Trærensere.
2. Træet matslibes med fint sandpapir korn 120 eller afslibes helt ned til bar træ.
3. Alle støv-partikler fjernes med støvsuger - også ubehandlede eller nyafslebne gulve støvsuges grundigt før lakering.

4. Herefter vaskes træet med 3 del. 32% eddikesyre i 10 ltr. vand
5. Emnet overtørres med klud opvredet i alm. vand
6. Træet skal være tørt før videre behandling.
7. Lakken påføres ufortyndet med rulle eller pensel.
8. Når lakken er tør efter ca. 90 min. letslibes træet.
9. Der støvsuges grundigt for støv-partikler.
10. Klar til yderligere 1-2 lakeringer.

Det er vigtigt, at såvel træ som lak har en temperatur på min. 15° C men bedst 20° C.

Samt god ventilation i rummet a.h.t. tørretiden og afdampning.

Stil ikke møbler og lign. på det lakerede gulv før min. 1 døgn efter sidste lakering.

Efter ca. 8 dage må tæpper lægges ovenpå det nylakerede.

Husk altid at foretage prøveopstrøg for kontrol af træet og lakkens forenelighed.

TEKNISK DATA

Opløsningsmiddel:	Alm. vand
Bindemiddel:	Polyurethan
Tørstofindhold:	Ca. 38%
Viskositet:	Ca. 33 sec. v/ DIN Cup 4 v/ 20 ° C.
Flammepunkt:	Ikke brandbart
Massefylde:	Ca. 1,05 gr. pr. ml.
Slidstyrke	
ASTM D 4060-95:	Ca. 2,0 mg / 100 omdr.
Hårdhed Königsec.:	Efter 1 døgn: 150 Sluthårdhed: 180

Tørretid:	ca. 60 min.
Rækkeevne:	Ca. 8-12 m ² pr. ltr. (afhængig af påføring, træets overflade, fugtindhold og påføringsmetode.)
Opbevaring:	Tørt og frostfrit, utilgængeligt for børn.
Rengøring:	Maleværktøj rengøres i vand.
Påføring:	Pensel eller malerulle.
Malkode 93:	1 - 1

Testet på Dansk Teknologisk institut - resultater kan rekvireres