

# Dalapro Joint

## PRODUKTINFORMATION

Dalapro Joint er en let spartelmasse specielt fremstillet til spartling af gipspladesamlinger. Spartelmassens unikke egenskaber gør at papirstrimlen armerer gipspladesamlingen på bedste vis. Dalapro Joint er specielt beregnet for ilægning af papirstrimmel i henhold til anvisninger i pjecen ” Gipsmontage og overfladebehandling – Hvor går grænsen”. Produktet opfylder kravene til CE-mærkning i henhold til EN 13963 og er produceret i henhold til ISO 9001 og ISO 14001.

### Arbejdsgang

Spartling skal ske pr. håndkraft på rengjorte, tørre og velbindende overflader ved en temperatur på mindst +5°C. Når den spartlede overflade er tør slibes denne. Anvend sandpapir med kornstørrelse 100 – 120. Øjenbeskyttelse og åndedrætsværn anbefales ved slibning. Afstøv inden næste behandling. Spartlede overflader skal forlimes hvis de skal tapetseres. Ved behandling af gipsplader anbefales det at følge anvisninger i pjecen ”Gipsmontage og overfladebehandling – Hvor går grænsen”. Se [www.malermestre.dk](http://www.malermestre.dk).

### Materialeforbrug

Ved spartling af gipspladesamlinger, ca. 0,3 liter/meter.  
Fuldspartling ved 1 mm lagtykkelse, 1 liter/m<sup>2</sup>.

### Tørretid

Tørretiden er afhængig af underlaget, lagtykkelsen, temperatur, luftfugtighed osv.

### Opbevaring

Skal opbevares frostfrit og uden for sollys. Spartelmasse er en ferskvare og er derfor datomærket. Ubrudt emballage kan opbevares i 12 måneder.



## TEKNISKE DATA

Bindemiddel:	Latex-sampolymer
Opløsningsmiddel:	Vand
Fyldningsmiddel:	Hvid dolomit
Kornstørrelse:	Max 0,2 mm
Vægtvolumen:	ca 1,3 kg/l
Tørhedsvolumen:	ca 45%
pH-værdi:	ca 9
Farve:	Beige
Fyldningsevne:	God
Brandfarlighed:	Spreder og bidrager ikke til brand
Rengøring:	Værktøj rengøres og spild fjernes med vand
Emballage:	Plastspand 10 liter
Anvendelsesområde:	Indendørs

Dalapro produktdatablad er udgivet udelukkende som rågivende materiale. Oplysningerne kan ikke anvendes som garanti for at produktet har bestemte egenskaber eller er anvendelig til specielle anvendelsesområder. De angivne værdier gælder under normale omstændigheder. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i tidligere information. Anvenderen er selv ansvarlig for at det er seneste version af dette datablad der anvendes. Kontrol kan foretages på [www.dalapro.se](http://www.dalapro.se)

Senest opdateret 2011-05-23

# Dalapro

tel: 019-46 34 00 • fax: 019-46 57 31 • [info@dalapro.se](mailto:info@dalapro.se) • [www.dalapro.se](http://www.dalapro.se)