

# Beck & Jørgensen A/S

## Produktinformation

Træbeskyttelse

20-08-2009

## 150 B3 Grundingsolie

### Beskrivelse:

Grundingsolie baseret på alkydolie med tilsætning af midler mod blåsplint, mug og skimmel. God indtrængningsevne og anvendelig på såvel nyt som tidligere behandlet træværk med ind sugning. B3 Grundingsolie 150 er ligeledes udmærket til at afbinde let smittende ikke-alkaliske overflader.

### Behandling:

Udendørs. Til grundning af nyt og tidligere behandlet sugende træværk. Træet skal være rent og tørt. Tidligere behandlet træ afrenses til rent og bæredygtigt underlag. Begroning behandles med Micronil 126. Nyt, ikke tidligere behandlet træ, grundes med B3 Grundingsolie 150 inden efterfølgende malebehandling. B3 Grundingsolie 150 skal kun påføres de steder, hvor der er ind sugning i overfladen. Påføres til mættet overflade. Da produktet er tilsat midler mod mug og skimmel bør dette produkt kun anvendes til udendørs træværk.

### Bemærk:

Klude fugtet med grundingsolie kan selvantænde.

Fugtforhold i udendørs træbeklædning max 18% fugt. Udendørsvinduer max 12% fugt+3%

Opbevares frostfrit og tæt tillukket.

Vigtigt at påføre grunder til mættet, men ikke blank overflade. I tilfælde af blank optørring kan dette have uheldig indvirkning på vedhæftningen af efterfølgende behandling.

### Miljøoplysninger:

Dette produkt er klassificeret sundhedsskadeligt. Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning: Kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket, Brug beskyttelseshandsker efter, de er forurenede. Brug særligt arbejdstøj. Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene. Undgå indånding af dampe/aerosoltåger. Ved utilstrækkelig ventilation skal der anvendes filter A, og ved slibning anvendes åndedrætsværn med filter P2. Opbevares utilgængeligt for børn.

### Teknisk data:

**Bindemiddel:** Alkydolie

**MBK-Type:** Grundingsmiddel mod skimmel

**Glans:**

**Vol. tørstof:** Ca. 18%

**Kulør:** Farveløs

**Værktøj:** Pensel eller dypning.

**Påføring:** +5° C til +25° C. RF: 40-80%

**Fortynding:** Min. terpentin. Skal normalt ikke fortyndes

**Rækkeevne:** Ca. 6-10 m<sup>2</sup>/litr. afhængig af ind sugningen

**Tørretid:**

**Mal-Kode:** 2-1 (1993)