

Beck & Jørgensen A/S

Produktinformation

Klar lak og Effekt

17-10-2008

201 Kvik-Lak Gulvlak

Beskrivelse:

Blank og slidstærk urethanalkydlak til trægulve og andet træværk.

Behandling:

Gulvet skal være tørt og helt fri for rester af voks, sæbe etc. Afslidte tidligere lakerede steder, og nyt træ slibes og grundes med lakken fortyndet 20-50% med min. terpentin. Blanke områder bør matslibes inden lakering. Afslut med 2-3 lag lak med let mellemslibning.

Bemærk:

Må ikke påføres i tykke lag da dette medfører væsentlig længere tid for gennemtørring.

Teknisk data:

Bindemiddel: Urethanalkydlak

Fortynding: Min. terpentin

MBK-Type: Urethanalkydlak

Rækkeevne: Ca. 12 m²/ltr

Glans: Ca. 90, blank

Tørretid: Ca. 4 timer ved +20° C. RF: 60%.
Overmalbar efter 12 timer.

Vol. tørstof: Ca. 42%

Mal-Kode: 2-1 (1993)

Kulør: Farveløs

Værktøj: Pensel, evt. sprøjte

Påføring: +10° C til +25° C. RF: 40-75%

Denne produktinformation er baseret på praktisk afprøvning og laboratorieforsøg, og er en vejledning ved valg af produkt og arbejdsmetode. Benyt altid senest opdaterede version, som kan rekvireres på tlf. 39 53 03 11 eller www.bj.dk. Da brugerens arbejdsforhold ligger udenfor vor kendskab og kontrol, kan vi ikke påtage os et generelt ansvar for det opnåede resultat. Ved tvivl om anvendelse af produktet kan der rettes henvendelse til Teknisk Service på tlf. 39 53 03 11.