



Generel beskrivelse

Junckers SkibsLak er en fyldig og slidstærk lak, der er meget modstandsdygtig over for saltvand og sollys. Lakken er tilsat lysfilter.

Den anvendes til skibe og både, såvel inden- som udenbords. Udenbords dog kun over vandlinien.

Tekniske data

Produkt:	Uretanalkydak med lysfilter.
Emballagestørrelser:	0,375 og 0,75 liter.
Udseende:	Fyldig overflade med en varm glød.
Glansgrad:	Mat eller Blank.
Rækkeevne:	Ca. 10 m ² pr. liter
Påføringsværktøj:	Bred lakpensel eller korthåret rulle.
Anvendelsestemperatur:	Min. 5° C.
Fortynding:	Leveres klar til brug. Kan, hvis påkrævet, fortyndes med Junckers Rensevæske 008 .
Tørretid:	Ca. 6 timer ved 20° C og 50 % RF. Fuldt hærdet efter 1 uge.
Rengøring af værktøj:	Junckers Rensevæske 008
Opbevaring:	Holdbar i 2 år i uåbnet emballage ved 20° C. Når emballagen er åbnet vil produktet danne skind på overfladen ved henstand og evt. gelere i emballagen.

Brugsanvisning

Ubehandlet træ:

Nyt eller afslebet træ skal være rent, tørt og fri for harpiks og voks. Et fyldigt laklag opbygges med 3 lag lak.
Mellemslib med fint sandpapir mellem hvert lag lak.

Tidligere lakeret træ:

Lak med dårlig vedhæftning afrenses, hvorpå der rengøres ved vask med egnet grundrengøringsmiddel efterfulgt af afskylning med ferskvand. Efter tørring matslibes overfladen. Eventuelle pletter slibes ned til bart træ, og grundes med 2 lag lak. Hvert lag grundlak matslibes efter optørring.
Færdiglakering udføres med 1-2 lag lak.

Vigtigt: Før anvendelse på anden laktype skal prøveopstrøg udføres. Næste dag vurderes vedhæftningen. Hvis der er vedhæftning til underlaget kan lakering udføres (husk mellemslibning).

Vigtigt!

Læs vejledningen på emballagen omhyggeligt igennem, før produktet tages i brug.

Yderligere information

Produkter:

F 2.5 - Junckers Rensevæske 008