

# Beck & Jørgensen A/S

## Produktinformation

Klar lak og Effekt

17-10-2008

**209 Mat-lak Urethanalkyd**

---

### Beskrivelse:

Mat og vejrbestandig urethanalkyd til inden- og udendørs træværk, hvor forholdene tillader det. Kan benyttes som afsluttende behandling på Grafital Dækmaling 350 for at begrænse afsmitningen af denne.

---

### Behandling:

Træet skal være tørt og helt fri for rester af voks, sæbe etc. Afslidte tidligere lakerede steder og nyt træ slibes og grundes med lakken fortyndet 20-50% med min. terpentin. Blanke områder matslibes inden lakering. Afslut med 2-3 lag lak med let mellemslibning.

---

### Bemærk:

Lette og ikke formstabile underlag udendørs såsom fyrretræ bør ikke lakeres. Vær opmærksom på at en poreæt behandling bedst opnåes ved flere lag, hvilket er en forudsætning for et holdbart resultat.

---

### Teknisk data:

**Bindemiddel:** Urethanalkydlak

**Fortynding:** Min. terpentin

**MBK-Type:** Urethanalkydlak

**Rækkeevne:** Ca. 12 m<sup>2</sup>/ltr

**Glans:** Ca. 9, mat

**Tørretid:** Ca. 6 timer ved +20° C. RF: 60%.  
Overmalbar efter ca. 12 timer.

**Vol. tørstof:** Ca. 47%

**Mal-Kode:** 2-1 (1993)

**Kulør:** Farveløs

**Værktøj:** Pensel, evt. sprøjte

**Påføring:** +10° C til +25° C. RF: 40-75%

Denne produktinformation er baseret på praktisk afprøvning og laboratorieforsøg, og er en vejledning ved valg af produkt og arbejdsmetode. Benyt altid senest opdaterede version, som kan rekvireres på tlf. 39 53 03 11 eller [www.bj.dk](http://www.bj.dk). Da brugerens arbejdsforhold ligger udenfor vor kendskab og kontrol, kan vi ikke påtage os et generelt ansvar for det opnåede resultat. Ved tvivl om anvendelse af produktet kan der rettes henvendelse til Teknisk Service på tlf. 39 53 03 11.