

Beck & Jørgensen A/S

Produktinformation

Gulve

20-06-2007

225 Pro Finish Gulvlak Mat

Beskrivelse:

PRO FINISH er en fugtneutral, vandbaseret parketforsegling med høj slidstyrke til enkel forarbejdning i objektområdet.

Behandling:

Ubehandlede /afhøvlede trægulve:

Overfladen skal være absolut ren, tør og fri for smuds, voks, fedt, polish og sæberester. Voks, olierester, gammel lak osv. skal fjernes vha. slibning. Slibestøvet skal fjernes grundigt fx. ved støvsugning og efterfølgende aftørring med en fugtig klud.

Metode 1:

Når den første lak er tør efter ca. 3 timer, mellemslibes gulvet (slibepapir min. korn 150 eller slibegitter min. korn 120) med træets årer. Slibestøvet fjernes atter grundigt som beskrevet ovenfor. Derefter kan man påføre det andet lag lak. Lakken skal tørre natten over, før det 3 og sidste lag lak påføres.

Metode 2:

Alternativt kan man påføre de første 2 lag med en tørretid på 2-3 timer mellem 1 og 2 lag lak. Lakken skal atter tørre natten over. Gulvet mellemslibes så først næste dag (slibepapir min. korn 150 eller slibegitter min. korn 120) og det sidste lag lak påføres.

Allerede forseglede trægulve:

For at sikre et optimalt udseende og en perfekt vedhæftning skal gulvet slibes (korn 180-220) for at fjerne gamle rester af smuds, voks, fedt, olie og sæberester. Slibestøvet skal fjernes grundigt (fx. ved støvsugning og efterfølgende aftørring med en fugtig klud)

Bemærk:

Før lakering bør lakken testes ved at påføre ét lag lak et par steder og lade den tørre natten over. Efter tørring kontrolleres lakken ved at kradse i den med kanten af en mønt. Hvis lakkens vedhæftning og udseende er tilfredsstillende, kan man forsegle hele gulvet som beskrevet ovenfor.

Teknisk data:

Bindemiddel: Polyurethanlak

Fortynding: Fortyndning anbefales ikke.

MBK-Type: Polyurethanlak

Rækkeevne:

Glans: 20, mat

Tørretid:

Vol. tørstof:

Mal-Kode: 0-1 (1993)

Kulør:

Værktøj: Pensel

Påføring: +10° C til +25° C. RF: 40-75%

Denne produktinformation er baseret på praktisk afprøvning og laboratorieforsøg, og er en vejledning ved valg af produkt og arbejdsmetode. Benyt altid senest opdaterede version, som kan rekvireres på tlf. 39 53 03 11 eller www.bj.dk. Da brugerens arbejdsforhold ligger udenfor vor kendskab og kontrol, kan vi ikke påtage os et generelt ansvar for det opnåede resultat. Ved tvivl om anvendelse af produktet kan der rettes henvendelse til Teknisk Service på tlf. 39 53 03 25 eller 21 21 86 54.