

**Generel beskrivelse**

Junckers GulvLak High Performance er en lugtsvag, slidstærk vandbaseret polyuretanlak, til vedligeholdelse af lakerede parketgulve.

Ubehandlede og maskinafslebne gulve, skal grundes med **Junckers GrundLak Vandbaseret** eller **Junckers GrundLak Oliebaseret**, for at begrænse limeffekten.

Junckers GulvLak High Performance lak skal blandes med **Junckers GulvLak High Performance** hærder før brug.

Tekniske data

Produkt:	2-komponent, vandbaseret polyuretanlak.
Emballagestørrelser inkl. Hærder:	2,2 liter (2 + 0,2), 4,95 liter (4,5 + 0,45), 9,9 liter (9 + 0,9), 27,5 liter (25 + 2,5) og 900 liter.
Udseende:	Mælkehvid i våd tilstand. Tørrer farveløs op.
Glans:	Ultramat, Mat og Halvblank.
Blanding:	10 dele lak blandes med 1 del hærder. Vigtigt: Lakdelen omrystes eller omrøres grundigt. Hærder tilsættes under konstant omrøring. Bland kraftigt efter tilsætning. Lad lakken hvile i 10 minutter før anvendelse.
Brugstid:	Blandingen skal anvendes indenfor 2 timer. Brug ikke blandingen efter dette tidsrum.
Rækkeevne:	10-12 m ² per liter.
Påføringsværktøj:	Pensel, korthåret mohairrulle eller luft/luftløs sprøjte. Påfør højst 2 lag per døgn.
Overfladetemperatur:	Mindst. 10° C.
Fortynding:	Produktet er klar til brug efter blanding. Ved sprøjtepåføring fortyndes med maksimum 15 % vand.
Tørretid:	Berøringstør/Genlakering: Ca. 3 timer ved 20° C og 50 % RF. Klar til brug for let trafik: 8 timer. Fuld styrke: 3 døgn.
Rengøring af værktøj:	Værktøjet rengøres i sæbevand inden lakken tørres. Indtørret lak kan fjernes med Junckers Rensevæske 006 .
Opbevaring:	Holdbar i 2 år i uåbnet emballage ved 20° C. Må ikke udsættes for temperaturer på under 0° C.

Anbefalede systemer

Stærkt trafikerede områder: 1 lag **Junckers GrundLak** 8 m²/liter eller
1 lag **Junckers GrundLak Oliebaseret** 10 m²/l
+ 2 lag **Junckers GulvLak High Performance** 10-12 m²/l.

Boliger og andre mindre trafikerede områder: 1 lag **Junckers GrundLak** 8 m²/liter eller
1 lag **Junckers GrundLak Oliebaseret** 10 m²/l
+ 1-2 lag **Junckers GulvLak High Performance** 10-12 m²/l.

Sport: **Junckers HP Sport** anbefales.

Brugsanvisning**Ubehandlede/afslebne gulve**

Overfladen skal være helt ren, tør og fri for støv, voks, fedt, polish, sæberester o.lign. Voks, oliepletter, lakrester o.lign. fjernes ved afslibning. Slibestøvet fjernes omhyggeligt ved støvsugning. Påfør et lag **Junckers GrundLak** eller **Junckers GrundLak Oliebaseret**. Lad lakken tørre. Derefter slibes med fint sandpapir korn 150-180 i træfibreens længderetning. Slibestøvet fjernes ved støvsugning, og gulvet tørres af med en hårdt opvredet klud og rent vand. Påfør yderligere 1 lag **Junckers GulvLak High Performance**. Lad det tørre og påfør derefter et sidste lag lak, hvis nødvendigt.

Tidligere lakerede gulve:

Før lakering afvaskes med **Junckers GulvRens**. Slib omhyggeligt med korn 180-220. Slibestøvet fjernes ved støvsugning, og gulvet aftørres med en hårdt opvredet klud og rent vand. Lav prøvestrygning på et par felter 2 gange med 4 timers mellemrum. Efter tørring 24 timer kontrolleres felternes vedhæftning ved skrabning med kanten af en mønt. Hvis vedhæftningen er god, og overfladen er pæn, lakeres hele gulvet. Hvis resultatet ikke er tilfredsstillende, fortsættes som beskrevet under "**Gulve behandlet med voks/polish**".

Gulve behandlet med voks/polish:

Overfladen maskinafslibes før lakering. Brug sandpapir korn 24 for at fjerne gammel lak. Fjern slibespør med korn 60. Afslut med korn 100-120 for at opnå en helt glat overflade. Slibestøvet fjernes omhyggeligt ved støvsugning. Laker derefter som beskrevet under "**Ubehandlede/afslebne gulve**".

Vigtigt!

Vandige produkter har en vis klæbeeffekt og anbefales derfor til rum med stabil luftfugtighed.

Vigtigt!

Ved påføring må lakken ikke hældes ud, men skal påføres ved brug af de anbefalede værktøjer.

Vigtigt!

Omrøres grundigt før brug.

Yderligere information**Produkter:**

F 5.3 - **Junckers GrundLak**
F 6.5 - **Junckers Rensevæske 006**
F 8.2 - **Junckers HP Sport**
F 8.6 - **Junckers GrundLak Oliebaseret**
F 10.3 - **Junckers GulvRens**.