

**Generel beskrivelse**

Junckers BordpladeOlie er til indendørs behandling, og anvendes til både grundning og slutbehandling af træ.

Junckers BordpladeOlie fås i flere forskellige farver samt i Klar.

Tekniske data

Produkt:	Hærdende urethanolie med isoparaffin.
Emballagestørrelse:	0,75 liter.
Udseende:	Klar, Hvid, Sort, Antrazitgrå, Valnød, Kirsebær, Mahogni.
Glansgrad:	Glansgraden afhænger af rækkeevnen på de sidste tynde olielag. Større rækkeevne giver mindre glansgrad.
Rækkeevne:	Oliebehandlet eller imprægneret træ: 20-50 m ² pr. liter. Ubehandlet træ: 5-10 m ² pr. liter.
Påføringsværktøj:	Klud, pensel eller rulle.
Overfladetemperatur:	Min. 5° C.
Fortynding:	Leveres klar til brug. Fortynding anbefales ikke.
Tørretid:	Berøringstør efter ca. 8 timer ved stuetemperatur. Klar til brug efter 24 timer. Fuld styrke efter 3 døgn.
Rengøring af værktøj:	Junckers Rensevæske 007 eller Junckers Rensevæske 008.
Opbevaring:	Holdbar i 2 år i uåbnet emballage ved 20° C. Når emballagen er åbnet vil olien danne skind på overfladen ved henstand og evt. gelere i emballagen.

Anbefalede systemer

Alle overflader: 2 lag **Junckers BordpladeOlie**, ca 100 g/m² afpasset det underliggende træs sugsevne
+ 2 - 3 tynde lag **Junckers BordpladeOlie Klar**, ca. 20 g/m².

Overfladen kan vedligeholdes med **Junckers BordpladeOlie** eller **Junckers OliePleje Vandbaseret**.

Brugsanvisning

Grundning af træ:

Træet skal være rent, tørt og fri for støv, voks, polish og sæberester. Urenheder fjernes ved afslibning i træfibreens retning. Slibestøv fjernes omhyggeligt ved støvsugning.

Undersøg hvor meget olie træet skal have tilført, før det er oliemættet, ved at påføre **Junckers BordpladeOlie** på et mindre felt. Bløde træsorter og bøg kan opsuge mere end hårde og eksotiske, olieholdige træsorter. Træoverfladen skal mættes og olie må ikke tillades at tørre på overfladen.

Grundoliering med farvede olier:

Inden træoverflader påføres farvede olier skal de tørres over med en fugtig klud, så overfladen vædes ensartet. Lad tørre inden oliering.

1. lag olie påføres jævnt. For at undgå blanke skjolder fjernes overskydende olie efter max. 30 minutter. Dette gøres bedst med en sugende bomuldsklud, hvorefter overfladen bør føles tør.

2. lag olie påføres efter 8-12 timers tørretid. Følg samme anvisning som ved 1. lag. Vær opmærksom på, at forbruget ved 2. lag olie er væsentligt mindre end ved 1. lag. Såfremt der ønskes en mørkere nuance, kan der olieres med yderligere 1 lag olie.

Grundoliering med klar olie:

To lag **Junckers BordpladeOlie Klar** påføres "vådt i vådt". Bordpladen påføres 1.lag med det valgte påføringsværktøj. 30 minutter senere påføres 2.lag "vådt i vådt". Olien bearbejdes i yderligere 30 minutter, hvorefter overskydende olie fjernes, så overfladen føles tør. Områder med tørre oliesøer vil efterlade blanke søer på overfladen. Overfladen skal fremstå mat og med en ensartet glans. Efter 16-18 timer færdigolieres gulvet.

Færdigoliering af oliegrundet træ:

Slib den olierede overflade let med sandpapir korn 180-220 eller en sort nylon rondel. Herefter fjernes slibestøv med støvsuger. Undgå kraftig slibning af farvede overflader.

Påfør overfladen et tyndt lag **Junckers BordpladeOlie Klar** med en klud, svarende til træets sugsevne som nævnt under "Grundning af træ" ovenfor. Overskydende olie aftørres **senest 30 minutter** efter påføringen. Polér med en ren klud til overfladen føles tør. Gentag behandlingen efter 6-8 timer. Efter en tørretid på ca. 1 døgn er overfladen klar til let brug.

Vigtigt!

Vent indtil overfladen har opnået fuld styrke, før den tildækkes lufttæt med voksdug eller lignende.

Vigtigt!

Læs vejledningen på emballagen omhyggeligt igennem, før produktet tages i brug.

Vigtigt!

Omrøres grundigt før brug.

Yderligere information

Produkter:

F 2.5 - **Junckers Rensevæske 008**

F 2.7 - **Junckers OliePleje Vandbaseret**

F 7.5 - **Junckers Rensevæske 007**