

Beck & Jørgensen A/S

Produktinformation

Klar lak og Effekt

17-10-2008

299 Yacht Varnish Urethanalkyd

Beskrivelse:

Blank urethanlak til træværk på både over vandlinien. I øvrigt til træ, hvor der ønskes god vejr- og vandbestandighed samt høj slidstyrke.

Behandling:

Overfladen skal være rent, tørt og bæredygtigt. Blanke steder af tidligere lakering matslibes. Nyt træ grundes med Yacht Varnish Urethanalkyd 299 fortyndet med 20-50% terpentin, efterfulgt af 4-6 lag ufortyndet. Let mellemslibning mellem hver behandling.

Bemærk:

Udvendigt bør lette og ikke formstabile underlag, såsom fyrretræ ikke lakeres. Vær opmærksom på, at en poretæt behandling bedst opnåes ved flere lag, hvilket er en forudsætning for et flot og holdbart resultat.

Teknisk data:

Bindemiddel: Urethanalkydlak

Fortynding: Min. terpentin

MBK-Type: Urethanalkydlak

Rækkeevne: Ca. 12 m²/ltr

Glans: Ca. 90, blank

Tørretid: Ca. 3-4 timer. Overlakerbar efter ca. 12 timer.

Vol. tørstof: Ca. 46%

Mal-Kode: 2-1 (1993)

Kulør: Farveløs

Værktøj: Pensel, evt. sprøjte

Påføring: +10° C til +25° C. RF: 40-75%

Denne produktinformation er baseret på praktisk afprøvning og laboratorieforsøg, og er en vejledning ved valg af produkt og arbejdsmetode. Benyt altid senest opdaterede version, som kan rekvireres på tlf. 39 53 03 11 eller www.bj.dk. Da brugerens arbejdsforhold ligger udenfor vor kendskab og kontrol, kan vi ikke påtage os et generelt ansvar for det opnåede resultat. Ved tvivl om anvendelse af produktet kan der rettes henvendelse til Teknisk Service på tlf. 39 53 03 11.