

# Beck & Jørgensen A/S

## Produktinformation

Indeacryl

09-06-2009

**375 Reflex Vandig**

---

### Beskrivelse:

Halvblank acrylplastmaling der fremstår med en metalliserende og resistent overflade. Kan anvendes indendørs til vægge, træ og metal, og udendørs på metal der er forsvarligt grundet.

---

### Behandling:

Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt. Tilsmudsede overflader rengøres med Grundrengøring 110 efter brugsanvisningen. Sugende og evt. let smittende underlag grundes med Mikrodispers 716.

Jern og metal kræver rusthindrende maling.

Ved rullepåføring bør man være meget omhyggelig og afsluttende altid rulle samme vej. Bedste resultat opnåes ved at sprøjte malingen på.

---

### Bemærk:

Svagt overtryk kan opstå på grund af produktets aluminiumsindhold. Bør ikke blandes med andre produkter. Må ikke blandes med syre.

---

### Teknisk data:

**Bindemiddel:** Acrylplast

**Fortynding:** Vand

**MBK-Type:** Acrylplastmaling

**Rækkeevne:** Ca. 8-10 m<sup>2</sup>/litr.

**Glans:** Halvblank, aluminiumseffekt.

**Tørretid:** Ca. 3 timer, håndteringstør og overmalbar: ca. 12 timer (+20°C, RF:

**Vol. tørstof:** Ca. 35%

**Mal-Kode:** 00-1 (1993)

**Kulør:** Sølv 208, Specialtoninger

**Værktøj:** Pensel, rulle eller sprøjte

**Påføring:** +10° C til +25° C. RF: 40-80%

Denne produktinformation er baseret på praktisk afprøvning og laboratorieforsøg, og er en vejledning ved valg af produkt og arbejdsmetode. Benyt altid senest opdaterede version, som kan rekvireres på tlf. 39 53 03 11 eller [www.bj.dk](http://www.bj.dk). Da brugerens arbejdsforhold ligger udenfor vor kendskab og kontrol, kan vi ikke påtage os et generelt ansvar for det opnåede resultat. Ved tvivl om anvendelse af produktet kan der rettes henvendelse til Teknisk Service på tlf. 39 53 03 11.