

# Capacryl Pu-Vorlack

Vandbaseret polyuretanforstærket akrylatgrunder med god vedhæftning og slibbarhed.



## Produktbeskrivelse

Anvendelsesformål	Overflader inden- og udendørs
Egenskaber	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ God dække- og fyldeevne</li> <li>■ God slibbarhed</li> <li>■ Hurtigtørrende</li> <li>■ Egnede til legetøj iht. DS/EN 71-3</li> </ul>
Emballage/emballagestørrelser	2,5 liter
Farver	Hvid
Glansgrad	Mat
Opbevaring	Frostfrit
Tekniske data	Bindemiddel: Akrylat
Bemærk	<p>VOC: EU-grænseværdi for dette produkt (Kat A/d): 130 g/l (2010).</p> <p>Dette produkt indeholder max 130 g/l VOC.</p> <p>MAL-kode: 00-1 (1993)</p>

## Bearbejdning

Klargøring af underlag	Før der males, skal overfladerne være tørre, faste og grundigt rengjorte for snavs og fedt. Overflader der tidligere har været malet, skal renses med malerrens og matslibes. Eventuelle huller og revner pudses eller spartles. Jern og metal skal behandles med en grundmaling, der er egnet til underlaget.
Fortynding	Vand
Dækkeevne	8-10 m <sup>2</sup> /liter Forbruget af maling er beregnet på jævne, ikke-sugende overflader og kan variere afhængigt af arbejdsmetode.
Betingelser for påføring	Arbejdstemperatur min. +8°C
Tørring/tørretid	Støvtør: 1 timer Overmalingsbar: 6 timer Gennemtørret: flere døgn (værdierne gælder ved +23°C, RF 50%)
Værktøjer	Påføres med pensel, rulle eller sprøjte.



Rengøring af værktøj

**Anbefalede sprøjteindstillinger for airless-sprøjte:**

Mundstykke: 0,011-0,015 tomme

Sprøjtetryk: 200 bar

Fortynding: Max 5%

Fortynding: Vand

Vand/Vand og rensmiddel

**Bemærkninger**

Rengøring og desinfektion

Aftør værktøjet grundigt, før det rengøres i vand og rensmiddel.

Bortskaffelse

Flydende malingrester skal ikke hældes i afløbet, men indleveres på den lokale miljøstation. Luk dunken grundigt efter brug. Dunke, der er grundigt tømte, indleveres til genbrugsstationen.