

TEKNISK DATABLAD**da**

Produkt navn:

Bådelak 0184

| | |
|-----------------------|--|
| Type: | Klarlak på basis af urethanalkyd, modificeret med tørrende olie. |
| Anvendelse: | Primært som bådlak, men er også yderst velegnet som gulvlak. |
| Egenskaber: | Fyldig lak med gode mekaniske egenskaber og særdeles god vandbestandighed. Findes i Mat og Blank. |
| Tørstof: | 52 % vægt 46 % volumen |
| Forbehandling: | Træet skal være tørt og frit for snavs. Herefter grundes med Bådlak fortyndet med 10 % mineralisk terpentin. |

Påføring:

| Metode | Anbefalet viskositet | Fortyndere |
|--|----------------------|------------|
| Pensel og rulle | Ufortyndet | - |
| Maleværktøj kan rengøres med mineralisk terpentin. | | |

Tørring:

| | Tørretid: | Lagtykkelse - tør film: |
|--------------------------|---------------|-------------------------|
| Støvtør | 2 timer 20 °C | 20 - 40 µm |
| Berøringstør | 4 timer 20 °C | 20 - 40 µm |
| Kan overlakeres efter | 4 timer 20 °C | 20 - 40 µm |
| Berøringstør - lav temp. | 6 timer 10 °C | 20 - 40 µm |

| | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| Anbefalet lagtykkelse: | Vådfilm: 75 µm | Tørfilm: 35 µm |
|-------------------------------|----------------|----------------|

| | |
|-------------------|------------------------------------|
| Rækkeevne: | Teoretisk: 13 m ² /ltr. |
|-------------------|------------------------------------|

| | |
|-----------------|--------------------------|
| Lagring: | Oplagres tørt og køligt. |
|-----------------|--------------------------|

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Holdbarhed: | 12 måneder i uåbnet emballage. |
|--------------------|--------------------------------|

| | |
|----------------------|---|
| Bemærkninger: | Bådlak bør påføres i flere tynde lag, fremfor et tykt lag, da man hermed får den bedste og hurtigste gennemhærdning, og dermed størst holdbarhed. Der slibes let mellem lagene. |
|----------------------|---|

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Esbjerg Farve- & Lakfabrik A/S**Energivej 13****DK- 6700 Esbjerg**TLF. +45 75 12 86 00 FAX +45 75 45 33 68 e-mail: info@esbjergpaints.dkwww.esbjergpaints.dk