

Beskrivelse

Lugtsvag plastbaseret kvalitetsvægmaling til steder, hvor der ønskes lidt ekstra i form af finish og glans. Velegnet til de fleste maleropgaver i boliger, institutioner og kontorer.

Produktet fremstår med en flot ensartet og rengøringsvenlig overflade.

Produktet fremstår med en flot finish og kan benyttes direkte på glasvæv og filt, samt puds, beton og velafbundet spartelmasse.

Benyttes produktet direkte på sandspartel, er det nødvendigt at denne er af god og bæredygtig kvalitet, samt gennemhærdet. Det anbefales at udføre prøvefelt.

B&J 7 Vægmaling opfylder kravene til EU miljømærket Blomsten i alle nuancer, såfremt produktet tones med B&J Tonesystem Monicolor.

Behandling

Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt. Tilsmudsede og tidligere malede overflader rengøres med Grundrengøring 110 efter brugsanvisningen. Sugende og let afsmittende underlag grundes med Acrylgrunder Mikrodispers 716. Skjoldet og afsmittende, ikke alkalisk underlag grundes med Alkyd Grunder Vandig 710.

Rengøring

Vand evt. tilsat Grundrengøring 110.

Sikkerhed & miljø

Pensel/rulle: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller.

Sprøjte: Beskyttelsesdragt, PU-handsker og ansigtsskærm, samt A2P3 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

Slibning: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller, samt P2 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

For yderligere information se produktinformation og sikkerhedsdatablad på www.bj.dk

Bemærk

Denne maling bærer det europæiske miljømærke Blomsten, som står for skrappe miljøkrav, hensyn til sundhed og god kvalitet. Miljømærkningen indebærer bl.a., at malingen er testet for god dækkeevne. Læs mere på www.ecolabel.dk.

Bortskaffelse: Rester af maling bør bortskaffes miljømæssigt korrekt og afleveres derfor på kommunal motagerstation.

Sprayguide

Tekniske data

Bindemiddel: Polyvinylacetat

MBK-Type: Plastvægmaling

Glans: Ca. 7, mat

Vol. tørstof: Ca. 35%

Kulør: Hvid, Brækket hvid 205, Iglo hvid 105 og B&J Toneservice

Tørretid: 2-4 timer, overmalbar efter ca. 8 timer ved +20 °C og 65% RF

Påføring: +10 °C til +25° C. RF: 40-80%

Fortynding: Vand

Rækkeevne: 8-10 m²/litr

Værktøj: Pensel, rulle eller airless

Mal-Kode: 00-1 (1993)



Metode/udstyr	Dyse	Materialetryk	Formluft	Filter
Airless med efterrulning	17-21 (Graco)			60 mesh