

Produktinformation

Beck & Jørgensen A/S

Beskrivelse

Mineralsk kalkmaling til brug i tørre rum, som kan benyttes på gipsplader, puds og spartlede overflader. KALK giver et levende og ultramat overflade. Anbefales ikke at benytte hvor der forekommer stort slid og vandsprøjt

Behandling

Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt. Tilsmudsede og tidligere malede overflader rengøres med Grundrengøring 110 efter brugsanvisningen.

Tidligere malede og hårde overflader matteres inden påføring.

Sugende og let afsmittende underlag grundes med Vægdispers 706

Det anbefales altid at lave et prøveopstrøg, for at sikre at resultatet bliver som forventet.

Påfør KALK med pensel eller anstryger i tynde lag på kryds og tværs i ensartede bevægelser.

Rengøring

Vand, evt. tilsat Grundrengøring 110.

Sikkerhed & miljø

Pensel/Anstryger: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller.

Bemærk

Omrøres grundigt før brug. Kalk er en diffusionsåben maling med højt pigmentindhold. Den har begrænset vaskbarhed og vil få en farveændring ved påvirkning med vand, fedt og fugt. Kan ætse på glas og metal. På grund af malingens beskaffenhed kan enkelte farver give højere viskositet. Flydende maling må ikke tømmes i afløb, men skal afleveres til kommunal genbrugsstation. For yderligere oplysninger, se sikkerhedsdatabladet.

Kalk er et mineralsk materiale, som kan være vanskeligt at overmale med en anden vægmaling, derfor bør der grundes med Alkydgrunder 710 og udføres prøvefelt.

Tekniske data

Bindemiddel: Mineralsk kalkmaling

MBK-Type:

Glans: Ca. 2 kalkmat

Vol. tørstof:

Kulør:

Tørretid: Ca. 1 time, overmalbar når den er gennemtør

Påføring: +10 °C til +25° C. RF: 40-80%

Fortynding: Vand

Rækkeevne: 5-10 m²/litr. Afhængig af indsugning

Værktøj: Anstryger

Mal-Kode: 00-4 (1993)

