

# AmphiSilan NQG Facademaling

Selvrensende facademaling til mineralske overflader.



## Produktbeskrivelse

Anvendelsesområde	Mineralske udendørs overflader.
Materialeegenskaber	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Selvrensende</li> <li>■ Stor diffusionsåbenhed</li> </ul>
Emballagestørrelser	2,5 liter 10 liter
Farver	Hvid/Basis 1 Basis 3 Indgår i toningssystem. Tonedede farver: Anvend altid maling med samme batch-nr på sammenhængende overflader for at undgå farveforskelle.
Glans	3, helmat
Opbevaring	Frostfrit
Tekniske data	Bindemiddel: Silikoneharpiks-emulsion
Notering	VOC: EU-grænseværdi for dette produkt (Kat A/a): 40 g/l (2010). Dette produkt indeholder max 40 g/l VOC.  MAL-kode: 00-3 (1993)

## Anvendelse

Forberedelse af overfladen	<p>Til maling af velforankrede, tidligere malede facader og konstruktioner af beton, letbeton, velbundet puds, fibercementplader m.m</p> <p>Før der males, skal overfladerne være tørre, faste og grundigt rengjorte for snavs og fedt. Sugende og vævede overflader grundes med AmphiSilan Djupgrund LF.</p> <p>Overflader med små revner og reparationsrevner kan behandles med AmphiSilan Compact før slutmalingen.</p> <p>AmphiSilan NQG Facademaling kan fortyndes op til 10 % med vand ved mellem- og slutstrygning. Fortyndingsgrad bestemmes efter prøvestrygning.</p>
----------------------------	--



	AmphiSilan facademaling skal ikke anvendes på horisontale overflader som udsættes for høj vandbelastning.
Fortynding	Vand
Forbrug	6 m <sup>2</sup> /liter Forbruget af maling er beregnet på jævne, ikke-sugende overflader og kan variere afhængigt af arbejdsmetode.
Anvendelsesforhold	Arbejdstemperatur min. +5°C for overflader, materiale og omgivende luft.
Tørretid	Støvtør: 2 timer Kan overmales efter: 12 timer Gennemtørret: flere døgn (værdierne gælder ved +23°C, RF 50%)
Værktøj	Påføres med pensel, rulle eller sprøjte. Ved sprøjtning anbefaler vi i første omgang AmphiSilan NQG Nespri-TEC, en kvalitet der er perfekt tilpasset til sprøjtning. Se separat produktdatablad for AmphiSilan NQG Nespri-TEC.  <b>Anbefalede sprøjteindstillinger for airless-sprøjte:</b> Mundstykke: 0,021-0,026 tomme Sprøjtetryk: 150-180 bar Sprøjtevinkel: Valgfri Fortynding: Vand
Rengøring af værktøj	Vand
Bemærk	Ovenstående data gælder hvid maling. For farver kan de angivne værdier variere.

## Anbefaling

Rengøring og vedligeholdelse	Aftør værktøjet grundigt, før det rengøres i vand.
Bortskaffelse	Flydende malingrester skal ikke hældes i afløbet, men indleveres på den lokale miljøstation. Luk dunken grundigt efter brug. Dunke, der er grundigt tømte, indleveres til genbrugsstationen.

### Teknisk information · udgåva: April 2016

Denne produktinformation er baseret på praktisk afprøvning og laboratorieforsøg, og er en vejledning ved valg af produkt og arbejdsmetode. Benyt altid senest opdaterede version, som kan hentes på [www.bj.dk](http://www.bj.dk). Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vort kendskab og kontrol, kan vi ikke påtage os et generelt ansvar for det opnåede resultat.