

Intact Matt

Akrylatmaling med exceptionel glans- og farvestabilitet.



Produktbeskrivelse

Anvendelsesformål	Træoverflader udendørs.
Egenskaber	<ul style="list-style-type: none"> ■ Exceptionel glans- og farvestabilitet ■ 2 lag er tilstrækkeligt
Emballage/emballagestørrelser	1 liter 3 liter 10 liter
Farver	Hvid/Basis 1 Basis 3 Sort Indgår i toningssystem
Glansgrad	Helmat
Opbevaring	Frostfrit
Tekniske data	Bindemiddel: Akrylat
Bemærk	VOC: EU-grænseværdi for dette produkt (Kat A/e): 130 g/l (2010). Dette produkt indeholder max 130 g/l VOC. MAL-kode: 00-1 (1993)

Bearbejdning

Klargøring af underlag	<p>Intact Matt kan med fordel anvendes på træ- og cementfiberplader udendørs</p> <p>På umalet træ kan Intact Matt anvendes i kombination med Intact Primer for at få en færdigmalet overflade med kun 2 lag, som opnår samme beskyttelse og slidstyrke som et traditionelt 3-lags system.</p> <p>Før der males, skal overfladerne være tørre, faste, rengjorte for snavs og fedt samt indeholde maks. 16 % fugt.</p> <p>Nye træoverflader behandles med Grundolja LF på udsatte steder, som f.eks. sammenføjninger, endetræ m.m. og grundes derefter med Intact Primer eller Fasadgrund LF og males til slut en eller to gange med Intact Matt alt efter, hvilken grunder der anvendes. Tidligere malede overflader renses med facaderens og skræbes; umalede træoverflader grundes og males derefter med Intact Matt en eller to gange, alt efter overfladens tilstand.</p>
------------------------	--



Fortynding	Vand
Dækkæevne	6-7 m ² /liter
Betingelser for påføring	Arbejdstemperatur min. +8°C på overflader, materiale og omgivende luft
Tørring/tørretid	Støvtør 1 timer Kan overmales efter: 3 timer Gennemtørret: flere døgn (Tørretid ved +23°C, RF 50%)
Værktøjer	Påføres med pensel, rulle eller sprøjte. Ved påføring med sprøjte skal denne efterstryges med pensel. Anbefalede sprøjteindstillinger for airless-sprøjte: Mundstykke: Linjemundstykke W1502, W1504 eller Linelacer 315 Sprøjtetryk: 140-180 bar Sprøjtevinkel: Valgfri Fortynding: Vand
Rengøring af værktøj	Vand
Bemærk	Ovenstående data gælder hvid maling. For farver kan de angivne værdier variere.

Bemærkninger

Rengøring og desinfektion	Aftør værktøjet grundigt, før det rengøres i vand eller penselrens.
Bortskaffelse	Flydende malingrester skal ikke hældes i afløbet, men indleveres på den lokale miljøstation. Luk dunken grundigt efter brug. Dunke, der er grundigt tømte, indleveres til genbrugsstationen.