Capalac Aqua PU-Alkyd Gloss

En vandfortyndbar polyuretanforstærket alkyd lakmaling

Produktbeskrivelse

	En vandfortyndbar polyuretanforstærket alkyd lakmaling i topkvalitet til maling på grundet dimensionsstabilt træ og grundet metal samt hård PVC ude og inde. Giver en ekstrem hård og slidstærk overflade, som er nem at holde ren.
Anvendelsesformål	Overflader inden- og udendørs.
Egenskaber	■ Extremt slidstærk ■ Blokeringsfri ■ Tåler de fleste rengøringsmidler
Emballage/emballagestørrelser	2,5 liter
Farver	Hvid
Glansgrad	Blank
Opbevaring	Frostfrit
Bemærk	VOC: EU-grænseværdi for dette produkt (Kat A/d): 130 g/l (2010). Dette produkt indeholder max 130 g/l VOC. MAL-kode: 00-1 (1993)

Bearbejdning

Klargøring af underlag	Før der males, skal overfladerne være tørre, faste og grundigt rengjorte for snavs og fedt. Overflader der tidligere har været malet, skal renses med malerrens og matslibes. Eventuelle huller og revner pudses eller spartles. Jern og metal skal behandles med en grundmaling, der er egnet til underlaget. Der færdigmales en eller to gange med Capalac Aqua PU-Alkyd.
Fortynding	Vand
Dækkeevne	8-10 m²/liter på glatte, ikke-sugende overflader
Betingelser for påføring	Arbetstemperatur min. +8°C
Tørring/tørretid	Støvtør: 4 timer Overmalingsbar: 12 timer Gennemtørret: flere døgn (værdierne gælder ved +23°C, RF 50%)
Værktøjer	Påføres med pensel, rulle eller sprøjte. **Anbefalede sprøjteindstillinger for airless-sprøjte:** Mundstykke: 0,009-0,013 tomme Sprøjtetryk: 180-200 bar Fortynding: Max 10% Fortynding: Vand
Rengøring af værktøj	Vand/Vand og rensemiddel
Bemærk	Der kan forekomme en produkt typisk falmen af den malede overflade ved lyse farver, hvis overfladen ikke udsættes for tilstrækkeligt UV-lys. Dette er normalt for alkydmaling og er ikke en produktfejl.

Bemærkninger

Rengøring og desinfektion	Aftør værktøjet grundigt, før det rengøres i vand og rensemiddel.
Bortskaffelse	Flydende malingrester skal ikke hældes i afløbet, men indleveres på den lokale miljøstation. Luk dunken grundigt efter brug. Dunke, der er grundigt tømte, indleveres til genbrugsstationen.

Dette tekniske datablad afspejler teknologiens nuværende stade samt producentens viden og erfaringer.
Henset til udvalget af mulige underlag og arbejdssteder påhviler det kunden/brugeren selv at afteste
egnetheden af produktet til det påtænkte formål under realistiske forhold. Kun den nyeste udgave af
det tekniske datablad er gældende. Det anbefales at kontrollere på www.caparol.dk, om der findes nyere udgaver end denne.

DAW Nordic AB · Box 36115 · 400 13 Göteborg · Sweden · Tel 031- 750 52 00 · Fax 031- 46 11 06.