

Beskrivelse

Vandbaseret alkyd grundmaling til indvendigt træværk og træbaseret materiale som nyt ubehandlet træ og MDF, samt spartlede flader, Alkyd Primer har gode arbejdssegenskaber, en god sammenflydning og god vedhæftning til de fleste underlag.

Behandling

Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt og løstsiddende materiale fjernes. Tilsmudsede overflader rengøres med Grundrengøring 110 efter brugsanvisningen. Nyt træ og spartlinger grundes med Alkyd Primer 723, evt. fortynding med op til 10% vand. Mellemstrygning kan foretages med sig selv eller Supergrund 726, efterfulgt af 2 gange færdigmaling med eksempelvis Pari-Dan eller PU Emaile. Tidligere malede flader klargøres til evt. spartling og mellemstrygning inden færdigmaling. Jern og metal skal grundes med egnet grundmaling. Ved slutbehandling med mørke kulører bør mellemmalningen tones ind herefter.

Rengøring

Vand evt. tilsat Grundrengøring 110.

Sikkerhed & miljø

Pensel/rulle: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller.
Sprøjte: Beskyttelsesdragt, PU-handsker og ansigtsskærm, samt A2P3 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.
Slibning: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller, samt P2 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.
For yderligere information se produktinformation og sikkerhedsdatablad på www.bj.dk

Tekniske data

Bindemiddel:	Alkyd
MBK-Type:	Plast-alkydgrundmaling / plastalkydgrundmaling
Glans:	Ca. 3 helmat
Vol. tørstof:	Ca. 42%
Kulør:	Hvid samt grundtoninger
Tørretid:	2-4 timer, overmalbar efter ca. 12 timer ved +20 °C og 65% RF
Påføring:	+10 °C til +25° C. RF: 40-80%
Fortynding:	Vand
Rækkeevne:	Ca. 8 m ² /ltr
Værktøj:	Pensel, rulle og sprøjte
Mal-Kode:	00-1 (1993)

