

Beskrivelse

Fyldig plastmaling der bruges som grundmaling på glasvæv og glasfilt, hvor strukturen ønskes bevaret. Kan også anvendes som afsluttende behandling på glasvæv/glasfilt samt som vægmaling.

Behandling

Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt.
Påføres glasvæv/filt i et fyldigt og ensartet lag.

Rengøring

Vand evt. tilsat Grundrengøring 110 eller penselrens.

Sikkerhed & miljø

Pensel/rulle: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller.

Sprøjte: Beskyttelsesdragt, PU-handsker og ansigtsskærm, samt A2P3 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

Slibning: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller, samt P2 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

For yderligere information se produktinformation og sikkerhedsdatablad på www.bj.dk

Sprayguide

Metode/udstyr	Dyse	Materialetryk	Formluft	Filter
Airless med efterrulning	17-21 (Graco)			60 mesh

Tekniske data

Bindemiddel: Acryl

MBK-Type: Vævfyllder

Glans: Ca. 7, mat

Vol. tørstof: Ca. 37%

Kulør: Hvid

Tørretid: 2-4 timer, overmalbar efter ca. 12 timer ved +20 °C og 65% RF

Påføring: +10 °C til +25° C. RF: 40-80%

Fortynding: Bør ikke fortyndes

Rækkeevne: 5-10 m²/litr. Afhængig af indsugning

Værktøj: Pensel, rulle eller airless

Mal-Kode: 00-1 (1993)

