

# Iso Trægrunder

Isolerende grundmaling.



## Produktbeskrivelse

	<p>Grundmaling til træ opbygget på kationteknik. Reducerer risikoen for gennemslag fra vandopløselige farvestoffer og harpiks i træet.</p> <p>Godkendt til maling af legetøj i henhold til SS EN 71-3.</p>
Anvendelsesformål	Ude- og indendørs træ
Egenskaber	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vandfortyndbar</li> <li>■ Isolerende</li> </ul>
Emballage/emballagestørrelser	0.75 liter 2.5 liter 10 liter
Farver	Hvid
Glansgrad	Mat
Opbevaring	Frostfrit
Tekniske data	Bindemiddel: Specialdispersion
Bemærk	VOC: EU-grænseværdi for dette produkt (Kat A/a): 30 g/l (2010). Dette produkt indeholder max 30 g/l VOC.  MAL-kode: 00-1 (1993)

## Bearbejdning

	<p>Velegnet til træoverflader, hvor man har brug for en god isolerende effekt imod harpiks og farvestoffer i træet.</p> <p>Stryg én gang med Iso Trægrunder, lad tørre i mindst 12 timer. Hvis overfladen udviser brunfarvede gennemslag, skal du male en gang mere, to strygninger er altid at foretrække. Overmales derefter med et velegnet produkt fra Caparols sortiment. Iso Trægrunder skal ikke nuanceres. Dette kan påvirke malingens isolerende funktion.</p>
Klargøring af underlag	<p>Før der males, skal overfladerne være tørre, faste og grundigt rengjorte for snavs og fedt.</p> <p>Tidligere malede eller lakerede overflader renses med malerrens og matslibes.</p> <p>Ved udvendig brug, skal nyt og bart træ grundes inden med B3 130 Grundingsolie mod råd og svamp.</p>
Fortynding	Vand. Fortynding max 5%.



Dækkæevne	8-10 m <sup>2</sup> /liter Forbruget af maling er beregnet på jævne, ikke-sugende overflader og kan variere afhængigt af arbejdsmetode.
Betingelser for påføring	Arbejdstemperatur min. +8 °C
Tørring/tørretid	Støvtør: 2 timer Kan overmales efter: 12 timer Gennemtørret: flere døgn (værdierne gælder ved +23 °C, RF 50%)
Værktøjer	Påføres med pensel, rulle eller sprøjte.  <b>Anbefalede sprøjteindstillinger for airless-sprøjte:</b> Mundstykke: 0,011-0,015 tomme Sprøjtetryk: 100-130 bar Fortynding max 5%. Fortynding: Vand
Rengøring af værktøj	Vand  Ved sprøjtning er det vigtigt, at pistol, slanger og sprøjte rengøres omhyggeligt før og efter sprøjtning, så alle rester fra tidligere maling fjernes, før der anvendes en anden type af maling. Malingens unikke sammensætning gør, at blanding med visse andre typer af maling bevirker en kraftig fortykning og kan forårsage skader på maskine og slanger.

## Bemærkninger

Rengøring og desinfektion	Aftør værktøjet grundigt, før det rengøres i vand.
Bortskaffelse	Flydende malingrester skal ikke hældes i afløbet, men indleveres på den lokale miljøstation. Luk dunken grundigt efter brug. Dunke, der er grundigt tømte, indleveres til genbrugsstationen.