

IsoSpärr Ultra

Vandfortyndbar, isolerende grund og slutmaling til indendørs loft & væg.

Produktbeskrivelse

Anvendelsesformål	Indendørs lofter og vægge
Egenskaber	■ Vandfortyndbar ■ Isolerende ■ Forhindrer gennemslag
Emballage/emballagestørrelser	2,5 liter 10 liter
Farver	Hvid
Glansgrad	3, helmat
Opbevaring	Frostfrit
Tekniske data	Bindemiddel: Specialdispersion Produktet opnår vaskeklasse 1 efter EN 13300.
Bemærk	VOC: EU-grænseværdi for dette produkt (Kat A/g): 30 g/l (2010). Dette produkt indeholder max 30 g/l VOC. MAL-kode: 00-1 (1993)

Bearbejdning

Klargøring af underlag	Mal med IsoSpärr Ultra, der skal tørre i mindst tolv timer. Ved meget stor forurening kan det være nødvendigt med yderligere en behandling. NB! Når du maler på træ, skal du altid malet to gange med IsoSpärr Ultra. IsoSpärr Ultra kan efterlades som et sidste lag, hvis der ønskes en helt mat finish. hvid overflade, men kan også overmales med en hvilken som helst anden af Caparols vandbaserede indendørs maling. Før der males, skal overfladerne være tørre, faste og grundigt rengjorte for snavs og fedt. Før der males med IsoSpärr Ultra, skal overfladerne rengøres med et passende rensemiddel, f.eks. malerrens til en fast og afsmitningsfri overflade. Ved maling af sandspartlede lofter skal der males på en prøveoverflade for at kontrollere spartellagets bæreevne.
Fortynding	Vand



TEKNISK INFORMATION

Dækkæevne	8-10 m ² /liter Forbruget af maling er beregnet på jævne, ikke-sugende overflader og kan variere afhængigt af arbejdsmetode.
Betingelser for påføring	Arbejdstemperatur min. +8°C
Tørring/tørretid	Støvtør: 4 timer Overmalingsbar: mindst 12 timer Gennemtør: flere døgn (værdierne gælder ved +23°C, RF)
Værktøjer	50%) Påføres med pensel, rulle eller sprøjte. Ved sprøjtning er det vigtigt, at pistol, slanger og sprøjte rengøres omhyggeligt før og efter sprøjtning, så alle rester fra tidligere maling fjernes, før der anvendes en anden type af maling. Malingens unikke sammensætning gør, at blanding med visse andre typer af maling bevirker en kraftig fortykning og kan forårsage skader på maskine og slanger.
Rengøring af værktøj	Vand

Bemærkninger

Rengøring og desinfektion	Aftør værktøjet grundigt, før det rengøres i vand.
Bortskaffelse	Flydende malingrester skal ikke hældes i afløbet, men indleveres på den lokale miljøstation. Luk dunken grundigt efter brug. Dunke, der er grundigt tømte, indleveres til genbrugsstationen.

Teknisk information · udgave: January 2023

Dette tekniske datablad afspejler teknologiens nuværende stade samt producentens viden og erfaringer. Henset til udvalget af mulige underlag og arbejdssteder påhviler det kunden/brugeren selv at afveje egnetheden af produktet til det påtænkte formål under realistiske forhold. Kun den nyeste udgave af det tekniske datablad er gældende. Det anbefales at kontrollere på www.caparol.dk, om der findes nyere udgaver end denne.

DAW Nordic AB · Box 36115 · 400 13 Göteborg · Sweden · Tel 031- 750 52 00 · Fax 031- 46 11 06.