

**Beskrivelse**

Halvblank acrylmaling af høj kvalitet som sikrer et stærkt og holdbart resultat. Fremstår med en god overflade resistens hvilket gør den velegnet til områder med særlig påvirkning. Produktets bindemiddel giver en fortrinlig farvebestandighed selv ved kraftige toninger. Kan bruges til underlag af beton, cementfiber, puds m.m., samt på træ og metal.

Indeholder midler som beskytter malingsfilmen mod begroning. Må ikke anvendes indendørs.

**Behandling**

Jern og Metal:

Emnet skal være tørt, fri for fedt og rust og slibes eller sandblæses til vedhæftning. Herefter påføres 2-3 gange egnet grundmaling inden 2-3 gange færdigmaling. Tidligere malet overflade renses, plettes og fuldstryges med egnet grundmaling. Herefter påføres 2 lag færdigmaling.

Træværk:

Blanke overflader matslibes. Harpiks og knaster kan affedtes med cellulosefortynder og behandles med knastelak. Ved begroning forbehandles med Micronil 126.

Ubehandlet og sugende træ grundes mod råd og svamp efterfulgt af 1 gang Oliegrund 723, efterfulgt af 2-3 gange færdigmaling. Tidligere malet, afsmittende bund, afrenses til ren, tør og bæredygtig grund, hvorefter der grundes ed Oliegrund 723 inden færdigmaling.

**Rengøring**

Vand evt. tilsat Grundrengøring 110 eller penselrens.

**Sikkerhed & miljø**

Pensel/rulle: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller.

Sprøjte: Beskyttelsesdragt, PU-handsker og ansigtsskærm, samt P2 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

Slibning: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller, samt P2 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

For yderligere information se produktinformation og sikkerhedsdatablad på [www.bj.dk](http://www.bj.dk)

**Sprayguide**

| Metode/udstyr          | Dyse          | Materialetryk | Formluft | Filter   |
|------------------------|---------------|---------------|----------|----------|
| Airless med Finefinish | 10-14 (Graco) |               |          | 100 mesh |

**Tekniske data**

**Bindemiddel:** Acryl

**MBK-Type:** Acrylplastemalje

**Glans:** Ca. 40 halvblank

**Vol. tørstof:** Ca. 41%

**Kulør:** Hvid, Brækket hvid 205 og B&J Toneservice

**Tørretid:** 2-4 timer, overmalbar efter ca. 8 timer ved +20 °C og 65% RF

**Påføring:** +10 °C til +25° C. RF: 40-80%

**Fortynding:** Vand

**Rækkeevne:** 8-10 m<sup>2</sup>/litr

**Værktøj:** Pensel, rulle eller sprøjte

**Mal-Kode:** 00-1 (1993)



