

Beskrivelse

Mellemmaling til indendørs brug som giver god bund for afsluttende emailer. Har en god spærrende effekt overfor vandopløselige farvestoffer.

Behandling

Underlaget skal være rent, fast og bæredygtigt. Nyt træ grundes med Oliegrund 723 eller Alkydmellemmaling 870 fortyndet 10-15% med terpentin.

Tidligere malede flader afvaskes med Grundrengøring 110 efter brugsanvisningen, slibes, plettes og mellemstryges. Jern må være forsvarligt behandlet med rusthindrende grundmaling.

I alkydsystemer kan der evt. ved anden stryging iblandes noget af emailen for at øge mellemmalingsens tæthed, dog skal det bemærkes at slibebæredygtigheden bliver lettere forringet.

Rengøring

Terpentin eller penselrens

Sikkerhed & miljø

Pensel: Arbejdstøj, nitrilhandsker, beskyttelsesbriller og A2 maske.

Sprøjte: Beskyttelsesdragt, nitrilhandsker, ansigtsskærm og A2P3 maske, friskluftforsynet.

Slib: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller. P2 maske.

Maske skal være luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

For yderligere information se produktinformation og sikkerhedsdatablad på www.bj.dk

Tekniske data

Bindemiddel: Alkyd

MBK-Type: Alkydmellemmaling

Glans: Ca. 2 helmat

Vol. tørstof:

Kulør: Hvid

Tørretid: 6-8 timer, overmalbar efter ca. 24 timer ved 20 °C 65% RF

Påføring: +5° C til +25° C. RF: 40-80%

Fortynding: Terpentin

Rækkeevne: 8-10 m²/litr

Værktøj: Rulle med kort luv eller pensel

Mal-Kode: 2-1 (1993)

