

Beskrivelse

Vandfortyndbar laserende let thixotrop træbeskyttelse baseret på vandig alkyd.

Produkt beskrivelse

- Indeholder midler som beskytter malingsfilmen mod begroning
- Fremhæver træets naturlige struktur og beskytter mod fugt og revnedannelse
- Tilsat UV absorber som sammen med pigmenteringen beskytter mod solens skadelige ultraviolette stråler.
- Bør ikke benyttes som en farveløs behandling.

Behandling

Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt. Områder med overflade begroninger behandles med Micronil 126. Områder med bart træ klargøres og grundes med Grundingsolie 130. Blanke overflader matslibes inden behandling. Lokale områder, der er afrenset til bar bund "plettes" med 921 DK2 træbeskyttelse i den aktuelle farve forud for slutbehandling, som udføres 2-3 gange på hele overfladen

Rengøring

Vand evt. tilsat Grundrengøring 110 eller penselrens.

Sikkerhed & miljø

Personlige værnemidler skal anvendes. For information om sikkerhed, sundhed og miljø henvises til sikkerhedsdatablad (SDS) på www.bj.dk

Tekniske data

Bindemiddel: Olieemulsion

MBK-Type: Træbeskyttelse, Transparent

Glans: Ca. 30, halvblank

Vol. tørstof: Ca. 22%

Kulør: Klar, kan tones i transparente nuancer

Tørretid: 1-2 timer, overmalbar efter ca. 16 timer ved 20 °C 65% RF

Påføring: +20° C til +25°C. RF: 50-75%

Fortynding: Vand. Fortyndes normalt ikke

Rækkeevne: 5-10 m²/litr. Afhængig af indsugning

Værktøj: Pensel, rulle eller sprøjte

Mal-Kode: 00-3 (1993)