

Beskrivelse

Vandfortyndbar dækkende slibegrunder til overflader af træ eller træbaserede materialer, herunder specielt vinduer og yderdøre, som malebehandles med DK træbeskyttelses System til opfyldelse af funktionskravene iht. DS/EN 927-2

Produkt egenskaber

- Påføring i dyppe- og flow-coat anlæg
- God dækksevne og fylde
- God stabilitet
- Hurtig og nem at slibe i
- God vedhæftning og holdbarhed
- Indeholder midler som beskytter overfladebehandlingen mod overflade begroninger

Behandling

Det anbefales at overfladen er fast, ren og tør (træfugtighed 12+/-3%) samt ikke kridtende. Evt. harpiks udsvedning bortskræbes og eftertørres med velegnet fortynder. Påføring bør ikke udføres ved temperaturer under +15°C. Er det påkrævet, at emnet skal være imprægneret anbefales Larco's 902 DK1 Imprægnering T102 før påføring af DK2. Slutbehandles med 950 DK5 Dækkende Træbeskyttelse T150.

Rengøring

Vand evt. tilsat Grundrengøring 110 eller penselrens.

Sikkerhed & miljø

Personlige værnemidler skal anvendes. For information om sikkerhed, sundhed og miljø henvises til sikkerhedsdatablad (SDS) på www.bj.dk

Bemærk

Ved anvendelse i dyppe- eller flow-coat anlæg bør det, for at opnå tilfredsstillende afløb, tilses, at de behandlede overflader under afdrypning og tørringen har en hældning på ca. 20°.

Ved længere tids stilstand bør anlægget tømmes og rengøres. Den aftappede træbeskyttelse filtreres og opbevares i godt tillukkede spande.

Skummer varen for meget under dypning eller flow-coating tilsæt da 50 ml at 183 DK defomer pr 100L DK1

Tekniske data

Bindemiddel: Acryl og Alkyd

MBK-Type:

Glans: Ca. 5, mat

Vol. tørstof: Ca. 40%

Kulør: Hvidgrå

Tørretid: Slibe og overmalingstør 2-3 timer ved 20 °C og 65% RF. Stabeltør ca. 4 timer iht. ISO 4622

Påføring: Optimal temperatur for produkt, emne og omgivelser: 18-22 °C og R/F ca. 50%

Fortynding: Til dypning og Flow-coat justeres viskositet til 13-14 sekunder/DIN4

Rækkeevne: Ca. 15 m²/litr. (Ca. 80 µm våd film = ca. 30 µm tør film)

Værktøj: Dypning, flow-coat, sprøjte eller pensel

Mal-Kode: 0-1 (1993)

